

Informace o přípravku

Popis přípravku

Účel použití přípravku:	Lazura na velkoplošné barevné zušlechtění dřeva v exteriérech, hedvábně lesklá, ponechává póry dřeva otevřené - na okna a dveře (včetně vnitřní strany), podhledy, ploty, apod.		
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none">▪ poskytuje dlouhodobou ochranu dřevu, které aktivně dýchá▪ je odolná proti UV-záření i vlivu povětrnosti, poskytuje preventivní i dlouhodobou ochranu proti zamodralosti dřeva▪ ponechává póry dřeva otevřené, reguluje vlhkost, odpuzuje vodu▪ neobsahuje aromatické složky.		
Obsahuje:	Modifikované alkydové pryskyřice, anorganické pigmenty, alifatické uhlovodíky a aditiva účinné látky ve 100 g produktu: 0,1 g 4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on 0,03 g 2-octyl-2H--isothiazol-3-on		
Základní údaje:	Stupeň lesku:	hedvábně lesklý	DIN 67 530
	Specif.hmotnost:	0,95 g/cm ³	DIN 51 757
	Viskozita:	cca 18 sec. 4 mm	DIN 53 211
Barvy:	bezbarvá lazura lze barevně tónovat v systému ProMix Decorative Bezbarvou lazuru v exteriéru používat jen pro zesvětlení tmavých odstínů, nebo jako základní nátěr značně zvětralého dřeva. Tmavé odstíny jsou značně odolnější proti povětrnosti, než odstíny světlé. Odolnost světlých lazur proti povětrnosti lze značně zesílit přetřením přípravkem Mipaxyl UV-Protection .		
Skladování:	V pevně uzavřených originálních nádobách, v suchu a chladnu, ale ne v mrazu 2 roky. Načaté nádoby dobře uzavírat a brzy spotřebovat.		

Těkavé organické látky (VOC):	kategorie:	A / f
Maxim.prahová hodnota:	700 g / litr	Skut.obsah v tomto produktu: 640 g / litr

Pokyny pro zpracování

Vnější podmínky:	Npracovat při teplotě podkladu i vzduchu pod +5° nebo nad +35°C, nebo na teplých podkladech. Relat. vlhkost vzduchu max. 80%.
Vhodné podklady:	Podklad musí být soudržný, suchý, čistý a bez separačních substancí (vosku, mastnoty, leštidel, apod.), vlhkost dřeva max. 15%.
Způsoby aplikace:	natírání
Ředění:	dodává se v hustotě k přímému zpracování - pokud nutno ředit, pak ředidlem Mipa KH-Verdünnung
Doba schnutí: (23° C / 50% rel.vl.v.)	nechytá prach po 2-3 hod. lze přetírat: za 12 - 16 hod.

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomostí současnému stavu techniky i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.

Nátěry dřevěných dílců s přesnými rozměry v exteriéru (okna, dveře, aj.).

Během sušení zamezit příliš blízkému přístupu a prostor zajistit. Nízké teploty, vysoká vlhkost vzduchu a dřevo s vysokým obsahem příměsí dobu schnutí prodlouží.

První nátěr:

1. Impregnace: **Mipaxyl Spezial**
2. základní nátěr: **ProMix Mipaxyl ALS**
3. mezinátěr: **Mipaxyl DHB** nebo **Mipaxyl UV Protection**
4. závěrečný nátěr: **Mipaxyl DHB** nebo **Mipaxyl UV Protection**

Renovační nátěry na nepoškozeném starém nátěru:

1. Zvětralé plochy obrousit a důkladně očistit
2. základní nátěr: **ProMix Mipaxyl ALS**
3. závěrečný nátěr: **Mipaxyl DHB** nebo **Mipaxyl UV Protection**

Renovační nátěry na poškozeném starém nátěru:

1. Starý nátěr mechanicky očistit, alternativně odbarvit za použití přípravku **Mipa Quick Abbeizfluid** nebo **Mipa Quick Plus Abbeizfluid** a důkladně omýt ředidlem **Mipa KH-Verdünnung**.
2. Další postup jako při prvním nátěru.

Nátěry dřevěných dílců bez přesných rozměrů v exteriéru (šalování, pergoly, ploty, aj.).

První nátěr:

1. Impregnace: **Mipaxyl Spezial**
2. základní nátěr: **ProMix Mipaxyl ALS**
3. mezinátěr: **ProMix Mipaxyl ALS**
4. závěrečný nátěr: **ProMix Mipaxyl ALS**

Renovační nátěry:

1. Zvětralé plochy obrousit až na zdravé dřevo a důkladně očistit
2. základní nátěr: **ProMix Mipaxyl ALS**
3. závěrečný nátěr: **ProMix Mipaxyl ALS** nebo **Mipaxyl DHB**.
Na silně namáhaných dílcích se doporučuje další závěrečný nátěr materiálem **ProMix Mipaxyl ALS**.

Vydatnost:

14 - 18 m² / litr a na 1 nátěr - dle nasákavosti podkladu

Zvláštní pokyny

Materiál před zpracováním důkladně rozmíchat a rovnoměrně nanášet, aby nevznikly skvrny a lesklá místa z rozdílné tloušťky vrstvy. Maximální vlhkost dřeva 15%.

Při zpracování používejte osobní ochranné prostředky (rukavice, dýchací přístroj s filtrem, ochranný oblek). Přípravek uchovávejte oddělené od potravin a krmiv.

Sousední plochy při nátěru vykrývat. Výsledný barevný dojem závisí na druhu ošetřovaného dřeva a jeho letorostech. Proto vždy provést před nátěrem zkoušku.

Po přidání barevných tónovacích past **Mipa PMD Abtönpasten** materiál důkladně promíchat (minim. 5 minut míchadlem). Pravidelná a odborná údržba natřených dřevěných dílců je naprosto rozhodující pro jejich užitnost a životnost.

Bezpečnostní pokyny

Při zpracování materiálu **ProMix Mipaxyl ALS** nekuřte a nezacházejte s otevřeným ohněm. Oči a citlivou kůži chraňte před postřikáním. Kapky materiálu ihned omyjte velkým množstvím čisté vody. Dodržujte hygienická pravidla. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomostí současnému stavu techniky i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.



Pro Mix Mipaxyl ALS

d4/0912

3 / 3

Materiál používejte dle návodu k použití a jen tam, kde je třeba dřevo chránit. Zneužití může vést k poškození zdraví a životního prostředí.

Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

V případě nehody přeneste postiženého na čerstvý vzduch.

Čistění nářadí

Ihned po použití i v delších pracovních přestávkách náhražkou terpenýnu nebo nitroředidlem.

Odstraňování odpadu

Nádoby od přípravku musejí být čisté, suché a zbavené všech cizích příměsí i zbytků přípravku. Kovové nádoby od přípravku odstraňovat v rámci železného šrotu, z plastických věder odstranit kovové držáky. Na prázdných nádobách musí být etiketa prokazující poslední náplň materiálu. Nedopustit únik do kanalizace. Tekuté zbytky materiálu v originálním balení odevzdat do sběrný nebezpečného odpadu.

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomostí současnému stavu techniky i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.

**Distribuce: Mistral Paints s.r.o. , Poděbradská 65a, Praha 9, 198 00
tel. 281 865 606 - distribuce Praha 9**