



# Dekor

## Tónovaná částečně omyvatelná matná disperzní barva pro interiéry



**Mistral Dekor** je vodou ředitelná disperzní malířská barva s vysokou kryvostí, určená pro tónování. Nátěr je otěruvzdorný, částečně omyvatelný vyniká dlouhou životností a barevnou stálostí. Snadná aplikace a vysoká přilnavost k podkladu.

**Použití:** K vnitřním nátěrům stěn a stropů, vápenných a vápenocementových omítek, sádrokartonu, betonových panelů a monolitů, papírových tapet k tomu určených a sanačních omítek.

**Podklad:** Podklad musí být suchý (max. vlhkost 3%), vyzrály, zbavený nečistot a mastnoty, starých nesoudržných nátěrů. Vrstvy starých nátěrů s nedostatečnou přidržností je nutné předem oškrábat. Praskliny vyplňte vhodným tmelem např. **Mistral Massa S**. Extrémně hladké podklady (např. sádrokarton) penetrujte přípravkem **Mistral Bílá penetrace**. Vysoko savé podklady penetrujte přípravkem **Mistral Primer** nebo **Mistral Primer Elite**. Soudržný, nesprašující, málo nasákový podklad, nebo původní nátěr penetrujte naředěnou barvou **Mistral Dekor** (10 až 25% podle typu podkladu).

**Aplikace:** Barva je po důkladném promíchání připravena k použití. První vrstvu **Mistral Dekor** aplikujte naředěnou do 10% vody, druhou vrstvu neřeďte a naneste nejdříve po 4 hodinách (při teplotě 20°C). Barvu nanájejte štětcem, válečkem nebo stříkací technikou Airless. Barvu aplikujte na místech chráněných před přímým slunečním zářením. **Doporučená teplota podkladu a okolí pro aplikaci** je od +5°C do +35°C.

### Technické parametry:

Základní složení	akrylátová disperze, voda, oxid titaničitý, aditiva, konzervační prostředky
Hustota	báze 1 cca 1,60 g/cm3
Zrnitost (ČSN EN 13300)	jemný
Odstín	podle vzorkovnic Mistral, Mipa, Eurotrend, RAL, NCS a jiné
Bělost (% MgO)	neurčuje se
Teoretická vydatnost v jedné vrstvě	7 - 9 m2/1 l barvy, podle savosti a struktury podkladu, aplikacní techniky, tloušťky nanesené vrstvy a dalších faktorů.
Schnutí při 20°C a 65% rel. vlhkosti	Přetíratelné nejdříve po 4 - 6 hod., suché na dotek po 30min. Zvýšená vlhkost a nižší teplota dobu schnutí prodlužuje.
Odolnost proti oděru za mokra (ČSN EN 13300)	třída 3 částečně omyvatelná
Propustnost pro vodní páru (ČSN EN 1062-1)	třída 1

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předsmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese [www.mistral-paints.cz](http://www.mistral-paints.cz)